



GAMMA CURE

TERMÉKADATLAP

Betonszigetelés kristályos technológiával™

Termékleírás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátló szert speciálisan a Xypex kristályos technológia számára tervezték. A Gamma Cure a különböző Xypex alkalmazások nedves utókezelésének kiváltására használható, illetve magának a kristályosodási folyamatnak a gyorsítására. A Gamma Cure egyfajta „finom szilikagél” képezve a felületen a betonban képes tartani a legtöbb nedvességet, mely a kristályosodási folyamat lejátszódásához szükséges, ezzel katalizálva a reakciót.

Teszteredményekkel igazolhatóan a Xypex Gamma Cure képes megtartani a friss beton nedvességének akár 65%-át is a hetedik napig. Ez egy 2-3 nap alatt magától eltűnő nem filmképző termék. Javasolt még a használata meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén is, illetve függőleges felületekre.

Alkalmazási területek

- ahol a nedves utókezelés nem oldható meg
- meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén
- vízszintes betonfelületeknél

Csomagolás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátlót 18,95 literes fűles műanyagvödörben forgalmazzuk. Ez az egységcsomag nem bontható meg.

Tárolás

Száraz, fedett - sugárzó hőtől és fagytól védett - helyen, minimum 7 °C fokos hőmérsékleten tárolva, eltartható bontatlan, zárt vödör csomagolásban a vásárlás napjától számított egy évig,

Anyagszükséglet

Egy 18,95 literes vödör vízzel összekeverve kb. 375-400 m² felület kezelésére elegendő.

Alkalmazás

Az alkalmazás előtt a vödör tartalmát az adagolási arányoknak megfelelően jól össze kell keverni vízzel.

Térfogatarányos keverési arány:

1 rész Xypex Gamma Cure folyadék és 3 rész tiszta víz.

A kipárolgásgátlót szórókészülékkel gazdaságosan fel lehet hordani. Az egyenletes felhordás eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5-1 m-re kell tartani.

1. XYPEX BEVONATOK UTÓKEZELÉSE

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel. Permetezze a keveréket a Xypex alkalmazását követő 1-2 órán belül a kezelt felületre.

2. MELEG, SZÁRAZ SZELES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel és permetezze a beton felületére a Xypex termékek alkalmazását megelőzően. A Xypex Gamma Cure alkalmazása előtt nedvesítse a beton felületét.

Technikai segítség

További útmutatásért, alternatív felhasználási módszerekért vagy a Xypex kezelés kompatibilitásával egyéb termékekkel és technológiákkal kapcsolatban forduljon munkatársunkhoz.

Munka és egészségvédelmi előírások

A Xypex Gamma Cure savas oldat. A termék enyhe és közepes, illetve a Xypex Gamma Cure-ral együttesen használt cementbázisú termékek összetevőivel együtt jelentős bőr- és szemirritációt válthatnak ki. Kerülje a bőrrel, szemmel való kontaktust és a belégzést. Védőfelszerelés alkalmazása javasolt. Szemmel való érintkezés esetén azonnal tiszta vizes öblítés javasolt, ha lenyelte, igyon 3-4 pohár tejet vagy vizet és forduljon orvoshoz. A termék felhasználása előtt szerezzen be egy másolatot a termék legfrissebb *Biztonsági adatlapjából*.

Szavatosság és garancia

A Xypex Chemical Corporation, mint gyártó, garantálja, hogy a forgalmazói által értékesített termékek, anyaghibától mentesek és a gyártási előírások szigorú betartásával készültek. Amennyiben a termék bizonyítottan hibás vagy nem felel meg a gyártó normál gyártási előírásainak, a gyártó garanciát vállal annak kicserélésére. A garancia feltétele, hogy a termékek tárolása és alkalmazása a gyártó írásos utasításainak megfelelően történjen. A helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt az adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termékek alkalmazásával kapcsolatban minden adat és felvilágosítás sem menti fel a vevőt azon felelőssége alól, hogy a termékek adott célra való megfelelésével kapcsolatos saját vizsgálatait és/vagy méréseit elvégezze.



Forgalmazó | ASTOP Magyarország Kft. | I: H-1116 Budapest, Sopron út 72. | R: H-1222 Budapest, Háros u. 7.
Telefon: +36 30 544 5336 | E-mail: info@xypex.hu | Honlap: www.xypex.hu | Global site: www.xypex.com
Manufactured by Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia, Canada V6V 2G9
XYPEX® a Xypex Chemical Corporation bejegyzett védjegye | Copyright © 1978-2017 Xypex Chemical Corporation

